

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 05 / B / 2021**

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Termoizolacyjne Płyty Warstwowe Neolamin NRO MAX 036 B 001
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
EPS 100
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Warstwowe płyty izolacyjne NEOLAMIN NRO MAX są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej dachów użytkowych i nieużytkowych, płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia połaci do 20°), pod bezpośrednie krycie papą, przy czym górna okładzina z papy nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego.  
Płyty NEOLAMIN NRO MAX mogą być również stosowane do wykonywania izolacji cieplnej fundamentów, balkonów, tarasów oraz podłóg.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spółka komandytowa,  
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,  
43-300 Bielsko-Biała  
zakład produkcyjny:  
Biskupiec, 11- 300 Biskupiec, Kolonia III/5
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustalony:**  
nie dotyczy
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
system 3
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - 7a. Polska Norma wyrobu:** nie dotyczy  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:** nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna:**  
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0163  
**Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:**  
Instytut Techniki Budowlanej , 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

Tablica 1

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe płyt NEOLAMIN NRO MAX 036	Metody oceny
1	Grubość płyt (bez papy), mm	$(20 \div 250) \pm 2$ mm ze stopniowaniem co 10 mm	PN-EN 823:2013
2	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ , W/(m·K)	0,036	PN-EN 12667:2002
3	Opór cieplny $R_D$ , m <sup>2</sup> ·K/W	wg Tablicy 2	
4	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa	$\geq 0,1$	ITB-KOT-2018/0163 p. 3.2.1
5	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24 h w temp. +80°C i -20°C, MPa	$\geq 0,1$	ITB-KOT-2018/0163 p. 3.2.2
6	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24 h przechowywania w wodzie, MPa	$\geq 0,1$	ITB-KOT-2018/0163 p. 3.2.3
7	Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, Nmm/mm	$\geq 20$	ITB-KOT-2018/0163 p. 3.2.4
8	Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu, kPa	$\geq 100$	ITB-KOT-2018/0163 p. 3.2.5
9	Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy <sup>1)</sup>	$B_{roof}(t_1)$	PN-ENV 1187:2004/A1:2007 PN-EN 13501-5:2016

<sup>1)</sup> dotyczy płyt dachowych stosowanych wg p. 2

Tablica 2


Nominalna grubość płyty, mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Opór cieplny $R_D$ , m <sup>2</sup> ·K/W	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60
Nominalna grubość płyty, mm	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Opór cieplny $R_D$ , m <sup>2</sup> ·K/W	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,80	6,10	6,35	6,65	6,90

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta .

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jerzy Rutka

Bielsko Biała 15 02 2021

WSPÓLNIK  
  
Jerzy Rutka

(podpis) .....